

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT DE SURFACE

PRODUITS

NOVATOP SWP, EASY BOARD

Nous offrons plusieurs types d'enduit en fonction du fournisseur, en version **STANDARD** ou **SUR DEMANDE**. D'autres options de traitement de surface ne sont disponibles que sur demande individuelle.

TYPE DE TRAITEMENT DE SURFACE :

Lasure soluble à l'eau, stable aux UV

- Taux de COV (composés organiques volatils) bas
- Effet transparent, accentue l'aspect naturel du bois
- Résistance aux changements de couleurs causés par les rayonnements UV
- Consultez les fiches techniques du fabricant pour en savoir plus

ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100					
Couche	Face de qualité visible / non visible Nombre de couches		Réalisation	Utilisation	
				Intérieur	Extérieur couvert
Primaire	1/0	1/1	STANDARD	OUI	NON
Finition	-	2/1	SUR DEMANDE	OUI	NON
TEINTES					
NATUR		ZUGSPITZ		MONT BLANC	
Naturel		Blanc, quantité de pigment moins élevée		Blanc, quantité de pigment plus élevée	
PARAMÈTRES TECHNIQUES					
Primaire	une seule couche appliquée à la main avec un rouleau, sans protection des bords		Quantité 120–150 g/ m ²		
Couche de finition Qualité visible / non visible	deux couches pulvérisées, ponçage intermédiaire, sans protection des bords / une seule couche pulvérisée		Quantité 2x 80-90 g/ m ²		
Pour consulter la fiche technique du fabricant, visitez https://www.adler-lacke.com/					

SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10					
Couche	Face de qualité visible / non visible Nombre de couches		Réalisation	Utilisation	
				Intérieur	Extérieur couvert
Primaire	1/0	1/1	SUR DEMANDE	OUI	NON
Finition	-	2/1	STANDARD	OUI	NON
TEINTES					
NATUR		VENUS		POLARIS	
Naturel		Blanc, quantité de pigment moins élevée		Blanc, quantité de pigment plus élevée	
PARAMÈTRES TECHNIQUES					
Primaire	une seule couche appliquée à la main avec un rouleau, sans protection des bords		Quantité 70–90 g/ m ²		
Couche de finition Qualité visible / non visible	deux couches pulvérisées, ponçage intermédiaire, sans protection des bords / une seule couche pulvérisée		Quantité 65–75 g/ m ²		
Pour consulter la fiche technique du fabricant, visitez https://www.sherwin-williams.com/					

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT DE SURFACE

KOCH & SCHULTE H420 LEONARDO® DESIGNER FINISH					
Couche	Face de qualité visible / non visible Nombre de couches		Réalisation	Utilisation	
				Intérieur	Extérieur couvert
Primaire	1/0	1/1	SUR DEMANDE	OUI	OUI
TEINTES					
Naturel		Blanc, quantité de pigment moins élevée		Blanc, quantité de pigment plus élevée	
PARAMÈTRES TECHNIQUES					
Primaire	une seule couche, sans protection des bords			Quantité 100–150 g/ m ²	
Pour consulter la fiche technique du fabricant, visitez https://www.kochundschulde.de/					

BLENDA NOVA					
Couche	Face de qualité visible / non visible Nombre de couches		Réalisation	Utilisation	
				Intérieur	Extérieur couvert
Primaire	1/0	–	SUR DEMANDE	OUI	NON
TEINTES					
Blanc, quantité de pigment moins élevée					
PARAMÈTRES TECHNIQUES					
Primaire	une seule couche, sans protection des bords			Quantité 100 – 125 g/m ²	
Pour consulter la fiche technique du fabricant, visitez https://www.knuchel.swiss/					

REMMERS INDULINE LW-716					
Couche	Face de qualité visible / non visible Nombre de couches		Réalisation	Utilisation	
				Intérieur	Extérieur couvert
Primaire	–	1/1	SUR DEMANDE	NON	OUI
TEINTES					
Face de qualité visible – blanc / non visible – transparent					
PARAMÈTRES TECHNIQUES					
Primaire	une seule couche, sans protection des bords			Quantité 100 g/ m ²	
Pour consulter la fiche technique du fabricant, visitez https://www.remmers.com/					

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT DE SURFACE

CARNET D'ÉCHANTILLONS

Teintes de lasure

Les images en couleur sont présentées à titre indicatif et peuvent différer du produit original du fait de l'impression. Des teintes de lasure d'autres fabricants et d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100



Natur



Zugspitz



MontBlanc

SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10



Natur



Venus



Polaris

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT DE SURFACE

PRODUITS

NOVATOP ACOUSTIC

Nous offrons plusieurs types d'enduit en fonction du fournisseur, en version **STANDARD** ou **SUR DEMANDE**. D'autres options de traitement de surface ne sont disponibles que sur demande individuelle.

TYPE DE TRAITEMENT DE SURFACE :

Lasure soluble à l'eau, stable aux UV

- Taux de COV (composés organiques volatils) bas
- Effet transparent, accentue l'aspect naturel du bois
- Résistance aux changements de couleurs causés par les rayonnements UV
- Consultez les fiches techniques du fabricant pour en savoir plus

ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100				
Couche	Nombre de couches	Réalisation	Utilisation	
			Intérieur	Extérieur couvert
Primaire	1	STANDARD	OUI	NON
Finition	2	SUR DEMANDE	OUI	NON
TEINTES				
NATUR		ZUGSPITZ	MONT BLANC	
Naturel		Blanc, quantité de pigment moins élevée	Blanc, quantité de pigment plus élevée	
PARAMÈTRES TECHNIQUES				
Primaire		une seule couche appliquée à la main avec un rouleau, sans protection des bords	Quantité 120–150 g/ m ²	
Couche de finition Qualité visible / non visible		deux couches pulvérisées, ponçage intermédiaire, sans protection des bords	Quantité 2x 80-90 g/ m ²	
Pour consulter la fiche technique du fabricant, visitez https://www.adler-lacke.com/				

SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10				
Couche	Nombre de couches	Réalisation	Utilisation	
			Intérieur	Extérieur couvert
Primaire	1	SUR DEMANDE	OUI	NON
Finition	2	STANDARD	OUI	NON
TEINTES				
NATUR		VENUS	POLARIS	
Naturel		Blanc, quantité de pigment moins élevée	Blanc, quantité de pigment plus élevée	
PARAMÈTRES TECHNIQUES				
Primaire		une seule couche appliquée à la main avec un rouleau, sans protection des bords	Quantité 70–90 g/ m ²	
Couche de finition Qualité visible / non visible		deux couches pulvérisées, ponçage intermédiaire, sans protection des bords	Quantité 65–75 g/ m ²	
Pour consulter la fiche technique du fabricant, visitez https://www.sherwin-williams.com/				

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT DE SURFACE

CARNET D'ÉCHANTILLONS

Teintes de lasure

Les images en couleur sont présentées à titre indicatif et peuvent différer du produit original du fait de l'impression. Des teintes de lasure d'autres fabricants et d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100



Natur



Zugspitz



MontBlanc

SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10



Natur



Venus



Polaris