

LES MEILLEURES CHOSES ONT BESOIN DE TEMPS

NOVATOP ALTHOLZ,
SURFACE STRUCTURÉE

NOVATOP 

SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| NOVATOP ALTHOLZ 1 A | 3 |
| NOVATOP ALTHOLZ 4 A | 4 |
| NOVATOP ALTHOLZ 4 B | 5 |
| NOVATOP ALTHOLZ 4 C | 6 |
| | |
| SURFACE STRUCTURÉE | |
| NOVATOP SWP – Brossage fin | 7 |
| NOVATOP SWP – Brossage fort | 8 |
| NOVATOP SWP – Éclaté et brossage fin | 9 |
| Caracteristiques techniques | 10 |















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOVATOP ALTHOLZ – le panneau en bois massif 3-plis avec la couche de revêtement unilatérale de vieux bois


| | |
|---------------------------------------|---|
| Essence | Épicéa |
| Epaisseur | 19 mm |
| Formats standard (mm) | Largeur: 1250 Longueur: 2600, 2800, 3000, 3200 |
| Collage | D4 |
| Colle | PVAc |
| Taux d'humidité | 8 % |
| Composition | panneau 3-plis: la couche intermédiaire en épicéa, la couche de surface de vieux bois, la deuxième couche de surface en épicéa |
| Largeur des lamelles de face | 80-230 mm Les faces visibles sont toujours une combinaison de différentes largeurs de lamelles |
| Epaisseur des lamelles de face | environ 6 mm (en fonction des types de panneaux, l'épaisseur peut être supérieure) |
| Types de panneaux | 4 vieux panneaux brunis par le soleil, ou panneaux de coffrage brossés manuellement 1 poutres et panneaux de charpentes brossés manuellement (Attention : seulement la longueur 3200 mm) |
| Surface | 4A couleurs de noir à brun foncé, quelques trous de clous, réparations avec du vieux bois 4B couleurs de brun foncé à gris clair, quelques trous de clous, réparations avec du vieux bois 4C couleurs de brun à brun clair jusqu'au gris clair 1A couleurs brun foncé, brun clair, beige |
| Possibilités d'usinage | Standard : rainures et/ou languettes Non-standard : à la demande |

Les aspects distincts et marqués du bois, les nuances de couleur, dommages, trous de clous ou de vers, les fissures causées par le séchage sont tolérés dans les panneaux NOVATOP ALTHOLZ.

SURFACE STRUCTURÉE

| | |
|---------------------------------|--|
| Types de surfaces | Brossage fin et fort, Éclaté et brossage fin |
| Essences de bois | Épicéa |
| Epaisseur standards (mm) | 14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9) |
| Formats standards (mm) | Jusqu'à 2100 x 6000, mini. longueur 1000 mm |
| Max. poids des panneaux | 220 kg |
| Usinage possibles | Standard : rainure et languette, rainure latérale Non-standard: sur demande Mise en forme exacte: sur demande |

NOTE





www.novato-swp.cz



La documentation technique et les certificats peuvent être consultés dans le dossier de téléchargement www.novato-swp.cz

Fabricant :
AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • République tchèque
 tel.: +420-582 397 852 • e-mail: novato@agrop.cz • [f novato](https://www.facebook.com/novato)
www.novato-swp.cz

